

# Plastifloor® elastifizierte 332 MMA Beschichtung für Parkdecks, innen

Schnelle Installation, fugenlose Ausführung von Wand incl. Sockel oder farblichen Abtrennungen, bereits 2 Stunden nach dem Einbau voll belastbar



## 2. Versiegelung

Plastifloor® 522

0,4 kg/m<sup>2</sup>

farbig

nach RAL

## 1. Versiegelung

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

farbig

nach RAL

## Beschichtung

Plastifloor® 332

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 mit s/l Füllstoff

voll abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm

## Membrane

Plastifloor® 332

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 mit s/l Füllstoff

leicht abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm

## Grundierung

Plastifloor® 112/118

0,5 kg/m<sup>2</sup>

leicht abstreuen

mit Quarzsand

0,6 – 1,2 mm