

Plastifloor® 418 revêtement avec flocons partiels, auto-nivelant avec membrane

Installation rapide, réalisation lisse des murs, socle inclus, ou séparations colorées, complètement résistant déjà 2 heures après installation



2^{ème} Finition	1^{ère} Finition	Revêtement	Membrane	Primeur
Plastifloor® 522	Plastifloor® 522	Plastifloor® 418	Plastifloor® 332	Plastifloor® 112
0,4 kg/m ²	0,4 kg/m ²	1,2 kg/m ² ;	1,2 kg/m ² ;	0,5 kg/m ²
clair	clair	1:1 avec charge S/L	1:1 avec charge S/L	
	Affutage inter-	5 % pâte pigmentée	complètement saupoudrer	partiellement saupoudrer
	médiaire	partiellement saupoudrer avec flocons colorés	avec sable quartzeux 0,6 – 1,2 mm	avec sable quartzeux 0,6 – 1,2 mm