

# Plastifloor® 418 revêtement saupoudré, grain fin pour zones sèches (R11)

Installation rapide, réalisation lisse des murs, socle inclus, ou séparations colorées, complètement résistant déjà 2 heures après installation



## 2<sup>ème</sup> Finition

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

clair

## 1<sup>ère</sup> Finition

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

clair

## Revêtement

Plastifloor® 418

1,2 kg/m<sup>2</sup>;

1:1 avec charge S/L

complètement saupoudrer

avec sable quartzeux

0,4 – 0,8 mm

## Membrane

Plastifloor® 332

1,2 kg/m<sup>2</sup>;

1:1 avec charge S/L

complètement saupoudrer

avec sable quartzeux

0,6 – 1,2 mm

## Primeur

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m<sup>2</sup>

légèrement saupoudrer

avec sable quartzeux

0,6 – 1,2 mm