

Plastifloor® 418 revêtement saupoudré, grain gros pour zones humides (R12-R13)

Installation rapide, réalisation lisse des murs, congé inclus pour entrée, complètement résistant déjà 2 heures après installation



2^{ème} Finition

Plastifloor® 526

0,4 kg/m²

clair

1^{ère} Finition

Plastifloor® 526

0,4 kg/m²

clair

Revêtement

Plastifloor® 418

1,2 kg/m²;

1:1 avec charge S/L

complètement saupoudrer

avec sable quartzueux

0,4 – 2,0 mm

Membrane

Plastifloor® 332

1,2 kg/m²;

1:1 avec charge S/L

légèrement saupoudrer

avec sable quartzueux

0,6 – 1,2 mm

Primeur

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m²

légèrement saupoudrer

avec sable quartzueux

0,6 – 1,2 mm